


DSNFLON® 9200
改性聚四氟乙烯板材
(填充二氧化硅)

概述

DSNFLON ®9200是一种结构化聚四氟乙烯（PTFE）和二氧化硅(Silica)的密封制品。该产品主要适用于化工和石化行业，能够密封大多数化学物质，包括强酸、碳氢化合物、蒸汽、溶剂或氯等，覆盖pH值0-14的整个范围（氢氟酸除外）。

这种密封材料具有通用性，易于安装和拆除，不留残留物，而且具有减少冷流的特性。它具有高化学稳定性、耐紫外线、不老化、无限期储存且不可燃的特点。

适用

适用于法兰连接、法兰封盖、容器和反应器法兰等，尤其适用于食品和药品行业的超净环境。

供货标准

板材尺寸(mm): 1520*1520
厚度(mm): 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0 注[1]
板材颜色: 红褐色
PH值: 0~14
使用压力(Bar): 85
使用温度(°C): -100~+206 注[2]

注:
1. 超过标准厚度请与公司联系
2. 瞬时温度可达260°C

物理性能	试验方法	DSNFLON ®9200
可压缩性 350bar(%)	ASTM F36A-99	16~25
回弹性350bar(%)	ASTM F36A-99	26~38
抗拉强度(MPa)	ASTM F152-95	10~15
断裂伸长率(%)	ASTM F152-95	170~190
密度(g/cm^3)	ASTM D792	1.95-2.0
蠕变松弛(%)	ASTM F38	34~36
密封泄漏率(cm^3/s)	GB/T9129-2003	<0.21x10^{-3}

*ASTM 标准中测定的特性是根据 1/16"(1.5mm) 厚的板材测定的（除了在 ASTM F38 中，是根据 1/32"厚板材测定的），这些特性数据只能作为一般性参考，不能以此作为验收或拒收的依据，本表数据为通用性应用，不能单独作为编制技术规范和设计基础的依据。

备注

- 该材料可定制大直径垫片，厚度为6mm以下(含6mm)，垫片单边宽度不超过50mm
- 每个垫片的焊口数量不超过两个，一般为一个
- 垫片焊口强度在200°C时可以达到本体强度85%以上